

Fecha de Alta

06-10-2008

Versión

6 - 28/06/2012



FAMILIA TRATAMIENTOS SUELO Y METALES / SISTEMAS TINTOMÉTRICO
LÍNEA ACRILICAS DISOLVENTE

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Pintura a base de resinas acrílicas al disolvente, para aplicar sobre cemento y asfaltos con buena resistencia a los álcalis y a los ácidos. Especialmente diseñada para señalización.

USOS

Exterior/Interior

Las resistencias y durabilidad de los productos de suelos son proporcionales a las agresiones que puedan sufrir

PROPIEDADES

- Adhesión mediante el ensayo de arrancamiento UNE EN 1542/EN 1766: Sistemas rígidos sin carga de tráfico Promedio $\geq 1,0$ N/mm² Valor individual: $\geq 0,7$ N/mm²
- Permeabilidad al CO₂ UNE-EN 1062-6/PrEN 1062-11:2002: sD > 50 m
- Resistencia al impacto UNE EN ISO 6272-1 EN1766: Clase I ≥ 4 Nm
- Resistencia a la abrasión UNE EN ISO 5470-1 EN 13813: Pérdida de peso < 3000 mg (muela abrasiva H22/ rotación 1000 ciclos / carga 1000 gr.)
- Cumple la norma UNE EN 1504-2:2005, utilizado para la protección superficial del hormigón, para los usos: aumento de la resistividad por limitación del contenido de la humedad, control de la humedad, protección contra la penetración y resistencias físicas.
- Permeabilidad al vapor de agua EN ISO 7783-1/EN ISO 7783-2: Clase I Permeable al vapor de agua
- Facilidad de repintado
- Absorción capilar y permeabilidad al agua UNE EN 1062-3: $w < 0,1$ kg/m²*h^{0,5}
- Sometido a los ensayos iniciales tipo, conforme a los requisitos descritos en el anexo ZA de la norma armonizada UNE EN 1504-2:2005
- Adherencia
- Dureza

No produce sangrado de las superficies asfálticas



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|-----------------------------|---|
| Acabado | Semimate |
| Peso específico | 1,44 ± 0,05 kg/l |
| Viscosidad | 190 +/- 30 SG |
| Sólidos en volumen | 48 ± 1 |
| Sólidos en peso | 70 ± 1 |
| VOC | Cat. i/BD 600/500 (2007/2010): 500,00 g/l |
| Rendimiento aprox. por mano | 6-8 m ² /L |
| Secado tacto | (20°C HR:60%): 30min |
| Repintado | (20°C HR:60%): 2h mín. Máx. ilimitado |
| Colores | Bases: Blanco 102, TR Blanco 102, Rojo 152, Gris 189, Verde 128, 184 Zona Azul, Amarillo señalización, Amarillo señalización-130 (RAL 1007).Carta Aplicaciones Industriales Rales (RAL) |

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Fecha de Alta

06-10-2008

Versión

6 - 28/06/2012

Soportes Nuevos

Es fundamental la correcta preparación del pavimento. Esperar hasta su total fraguado (30 días mín). Eliminar posibles eflorescencias. El pavimento debe estar saneado y si es necesario recrecido, para conseguir su uniformidad y perfecto tratamiento. El soporte debe encontrarse en óptimas condiciones de limpieza (exento de productos extraños) y perfectamente seco. Grasas y aceites deben eliminarse totalmente. El abujardado o granallado del suelo resuelve los problemas de suciedad aunque también en algunos casos puede ser suficiente un tratamiento químico consistente en una solución de sosa cáustica al 15-20% seguida de neutralización con sulfumán y posterior aclarado con agua abundante. El pavimento debe tener la suficiente porosidad para favorecer la penetración de la pintura, con el fin de conseguir una perfecta adherencia. El método idóneo es el tratamiento mecánico mediante abujardado o granallado. En suelos con moderada porosidad puede ser efectivo un tratamiento químico a base de sulfumán (ácido clorhídrico diluido al 15-30%) seguido de un posterior aclarado con agua abundante. En caso de duda antes de utilizar el tratamiento consultar con nuestro Departamento Técnico. Soportes asfálticos: Aplicar correctamente tras la eliminación de productos extraños. Controlar el intervalo de temperaturas, no aplicando nunca a temperaturas elevadas para evitar sangrados. Comprobar que no hay migración de plastificantes asfálticos.

Restauración y mantenimiento

Eliminar pinturas viejas en mal estado o mal adheridas, mediante los métodos tradicionales, de decapado mecánico (granallado o abujardado) o químico (Quitamont). Comprobar que la adherencia entre pinturas viejas bien ancladas y las nuevas pinturas es perfecta y no deteriora la adherencia de las antiguas pinturas sobre el sustrato. Seguir el procedimiento habitual indicado en soportes nuevos.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

Remover hasta perfecta homogeneización.

Aplicar sobre soportes bien secos.

Comprobar posibles sangrados sobre superficies asfálticas y caso de existir, consultar con nuestro Departamento Técnico.

Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente 1403

| Método de aplicación | Dilución orientativa |
|----------------------|----------------------|
| Brocha | 0-10% |
| Rodillo | 0-10% |
| Pistola air less | 0-10% |
| Pistola air mix | 10-15% |
| Pistola aerográfica | 10-15% |
| Turbo baja presión | 10-15% |

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

| | Imprimación | Intermedia | Acabado |
|---|------------------|------------|----------|
| Asfalto | | | |
| MAX | | | |
| STD | Pavimont Diluido | | Pavimont |
| Antiguas Pinturas en Buen Estado | | | |
| MAX | | | |
| STD | Pavimont Diluido | | Pavimont |
| Obra nueva | | | |
| MAX | | | |
| STD | Pavimont diluido | | Pavimont |

Fecha de Alta

06-10-2008

Versión

6 - 28/06/2012

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.75 L, 4 L, 15 L