

 **FICHA TÉCNICA****Artico**

Plástico interior-exterior

Art. 0956

**Descripción**

ARTICO es una pintura plástica mate, de calidad, para la decoración de interiores-exteriores, con protección especial de la película.

**Propiedades principales**

- ♦ **Fácil aplicación.**
- ♦ Acabados de gran dureza.
- ♦ Excelente blancura y opacidad.
- ♦ Resistente a álcalis y ácidos débiles.

**Resistencia al frote húmedo:** Mayor de 5.000 ciclos, según UNE-48.284.

**Usos recomendados**

ARTICO ha sido concebido para su aplicación sobre todo tipo de materiales de construcción y superficies (Yeso, Cemento, Revoco, Ladrillo, Poliestireno expandido, Madera, Etc.), especialmente adecuado para la decoración de interiores en superficies propicias a la mala conservación del film de pintura.

**Presentación**

- ♦ **Colores:** Blanco 600 (Pueden obtenerse una infinidad de tonos claros mediante la adición de TINTE LIQUIDO (Art. 940).
- ♦ **Envases:** 0,750, 4, y 15 Lts. (Ver tarifa de Precios).

**Características técnicas**

- ♦ **Composición:**
  - Vehículo fijo:* Copolímeros vinílicos
  - Pigmentos:* Bióxido de titanio y extendedores seleccionados.
  - Disolvente:* Coalescentes y agua desionizada.
- ♦ **Densidad:** 1,45 ± 0,05 gr/l a 25° C.
- ♦ **Rendimiento:** 8 - 12 m<sup>2</sup>/lts. (Aproximado y según soporte).
- ♦ **Secado:**
  - Total:* 1 - 2 Horas.
  - Repintado:* A partir de las 12 horas.

**Instrucciones de aplicación**

- ♦ **Temperatura de aplicación:** De 5 a 35° C.
- ♦ **Número de capas:** Una ó dos dependiendo de la porosidad del soporte.
- ♦ **Útiles de aplicación:** Brocha / rodillo / pistola.
- ♦ **Dilución:** Para brocha ó rodillo 10 – 15 % de agua.

Para pistola con ó sin aire diluir con agua hasta viscosidad adecuada.

- ♦ **Limpieza:** Limpiar los utensilios con agua.

#### ▪ **Tratamiento de superficies**

**Superficies nuevas,** deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas.

**Superficies viejas,** además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea NERCAPLAS.

**Sobre madera,** aplicar previamente una capa de Art. 765 Imprimación selladora.

**Sobre superficies húmedas,** con manchas de grasa y humo, aplicar previamente una capa FIX-TAC Art. 711 o de ZEUS Art. 714.

#### ▪ **Estabilidad y conservación en el envase**

Fácilmente homogenizable, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 6 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 0° C.

#### ▪ **Información de Seguridad**

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión: 1

Fecha de edición: abril 06

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.