



CUYO SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD,
MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN



ESTA CERTIFICADO SEGUN LAS NORMAS
ISO 9001 E ISO 14001

2

Industrias

Kolmer S.A.

PINTURA PLÁSTICA MATE KOLMATE



Características

- Pintura fabricada con dispersiones copolímeras.
- Ideal para terminación de superficies de decoración, tanto en interiores como en exteriores.



Especificaciones

- Secado primera mano: 2 horas.
- Secado para segundas manos: 12 horas.
- Temperatura mínima de aplicación: +5 °C
- Temperatura máxima de aplicación: +30 °C
- Rendimiento: De 6 a 10 m² por L. y mano, dependiendo del soporte a aplicar.



Modo de empleo

- Todas las superficies a aplicar deben estar limpias, secas y saneadas. Sobre superficies viejas se debe comprobar antes de aplicar la pintura, su adherencia, eliminando toda superficie que no se encuentre en perfectas condiciones.
- En superficies pulverulentas o muy absorbentes, se recomienda aplicar una primera mano de SELLADORA FIJADORA KOLMAN.
- Aplicar una primera mano de plástico KOLMATE MATE diluida con un 10% o 15% de agua. Permite hasta un 10% de agua para segundas manos, según el soporte y el acabado que se desee conseguir.
- No aplicar ni almacenar con temperaturas extremas, ni en verano, con rayos solares directos.



Principales propiedades

- Buena lavabilidad.
- Acabado en MATE y SATINADO.
- Buena resistencia al frote.
- Gran blancura, no amarillea.
- Fácil aplicación
- Buen rendimiento.
- No tóxico
- No inflamable
- Impermeable al agua.
- Gran cobertura. Gran opacidad.
- Este producto está incluido en el sistema KOLSYSTEM y KOLMAN INTEGRAL



Presentación

- Envases de 750 ml., 2,5, 4, 10 12 y 15 L.



Características técnicas *

Viscosidad Brookfield LTV, 20°C sp-4	
1.5 r.p.m.	110.000 cps
6 r.p.m.	45.000 cps
12 r.p.m.	29.000 cps
Coefficientes μ 6/1.5.....	0.41
Coefficientes μ 12/1.5.....	0.26
Estabilidad a 60°C.(7días)	
1.5 r.p.m.....	90.000 cps
6 r.p.m.....	37.500 cps
12 r.p.m.....	25.000 cps
Variación viscosidad 12 r.p.m.	-13,7 %
Peso específico	1,46 gr/cc
Rendimiento teórico	10 m ² /L.

Lavabilidad aparato s/pvc 5.000 p.d.
(Secado 7días) sin rotura

Contenido de sólidos en peso.....61 %

Contenido máx. en COV:38 g/l
Valor límite de la UE del producto (cat.A/c): 40 g/l (2010)

* margen de los datos numéricos: 20%

CENTRAL GRANADA

Polígono Industrial Juncaril
c/ Loja - Parcelas 111-112
18220 - Albolote (GRANADA) ESPAÑA
Tlf.: +34 958 46 56 86 · Fax +34 958 46 74 02
e-mail: kolmer@kolmersa.com
www.kolmersa.com