PINTURA PLÁSTICA SATINADA KOLPLATS

Características

• Pintura fabricada con dispersiones copolímeras vinil veovas.

• Pintura de máxima calidad indicada para exteriores e interiores que deban resistir mucho roce o lavados.
• Pintado y renovado de paredes y techos.

Especificaciones

• Secado primera mano: 2 horas.
• Secado para segundas manos: 12 horas.
• Temperatura mínima de aplicación: +5 °C
• Temperatura máxima de aplicación: +30 °C
• Rendimiento: De 7 a 14 m2 por L. y mano, dependiendo del soporte a aplicar.

Modo de empleo

• Todas las superficies a aplicar deben estar limpias, secas y saneadas. Sobre superficies viejas se debe comprobar antes de aplicar la pintura, su adherencia, eliminando toda superficie que no se encuentre en perfectas condiciones.

• En superficies pulverulentas o muy absorbentes, se recomienda aplicar previamente SELLADORA FIJADORA KOLMAN.

• Aplicar una primera mano de plástico KOLPLATS SATINADO, diluida con un 10% o 15% de agua.
• Para el acabado, deberá ser suficiente una segunda mano diluida hasta un 10% de agua.
• Se puede aplicar a brocha, rodillo o equipo de proyección.

Principales propiedades

• Excelente lavabilidad.
• Acabado SATINADO.
• Blancura superior, no amarillea.
• Gran rendimiento.
• No tóxico. No inflamable.
• Es transpirable.
• Gran resistencia a la intemperie.
• Resistente al agua.
• Gran poder cubriente.
• Alta resistencia al envejecimiento.
• Gran resistencia a la alcalinidad.

Presentación

• Envases de 4 L. 12 y 15 Lts.

Características técnicas *

Viscosidad Brookfield LTV, 20°C sp-4
1.5 r.p.m.....254.000 cps
6 r.p.m. .....93.500 cps
12 r.p.m. .....>50.000 cps
Coeficientes µ 6/1.5.....0.36
Estabilidad a 60°C.(7días)
1.5 r.p.m.....230.000 cps
6 r.p.m. .....84.500 cps
12 r.p.m. .....45.300 cps
Variación viscosidad 12 r.p.m. ..... - 9,4 %
Peso especIfico ..... 1,31 gr/cc
Rendimiento teórico 14 m2/L

Brillo s/pvc a 85° .....80 %

Brillo s/pvc a 60° .....25 %

Contenido de solidos en peso .....62 %

Contenido máx. en COV: .....25 g/l

Valor límite de la UE del producto (cat.A/c): 40 g/l (2010)

* margen de los datos numéricos: 20%

CENTRAL GRANADA
Polígono Industrial Juncaril
c/ Loja - Parcelas 111-112
18220 - Albolote (GRANADA) ESPAÑA
Tlf.: +34 958 46 56 86 · Fax +34 958 46 74 02
e-mail: kolmer@kolmersa.com
www.kolmersa.com