



# PINTURA PLÁSTICA SATINADA KOLMATE



## Características

- Pintura fabricada con dispersiones copolímeras vinil veovas.
- Ideal para terminación de superficies de decoración, tanto en interiores como en exteriores.



## Especificaciones

- Secado primera mano: 2 horas.
- Secado para segundas manos: 12 horas.
- Temperatura mínima de aplicación: +5 °C
- Temperatura máxima de aplicación: +30 °C
- Rendimiento: De 6 a 10 m<sup>2</sup> por L. y mano, dependiendo del soporte a aplicar.



## Modo de empleo

- Todas las superficies a aplicar deben estar limpias, secas y saneadas. Sobre superficies viejas se debe comprobar antes de aplicar la pintura, su adherencia, eliminando toda superficie que no se encuentre en perfectas condiciones.
- En superficies pulverulentas o muy absorbentes, se recomienda aplicar previamente SELLADORA FIJADORA KOLMAN.
- Aplicar una primera mano de plástico KOLMATE SATINADO, diluida hasta un 10% de agua.
- Permite hasta un 5 % de agua para segundas manos, según el soporte y el acabado que se desee conseguir.
- Se puede aplicar a brocha, rodillo o equipo de proyección.



## Principales propiedades

- Buena lavabilidad.
- Acabado SATINADO.
- Buena resistencia al frote.
- Gran blancura, no amarillea.
- Fácil aplicación
- Buen rendimiento.
- No tóxico
- No inflamable
- Impermeable al agua.
- Gran cubrición. Gran opacidad.



## Presentación

- Envases de 750 ml., 2,5, 4, 10, 12 y 15 L.



## Características técnicas \*

Viscosidad Brookfield LTV, 20°C sp-4	
1.5 r.p.m. ....	168.000 cps
6 r.p.m.....	64.500 cps
12 r.p.m. ....	40.250 cps
Coefficientes $\mu$ 6/1.5.....	0.38
Coefficientes $\mu$ 12/1.5.....	0.23
Estabilidad a 60°C.(7días)	
1.5 r.p.m.....	136.000 cps
6 r.p.m.....	52.000 cps
12 r.p.m.....	35.000 cps
Variación viscosidad 12 r.p.m. ....	-13 %
Peso específico .....	1,30 gr/cc
Rendimiento teórico .....	10 m <sup>2</sup> /L

Brillo s/pvc a 85° .....61 %

Brillo s/pvc a 60° .....17 %

Contenido en peso de sólidos.....56,5 %

Contenido máx. en COV: .....38 g/l

Valor límite de la UE del producto (cat.A/c): 40 g/l (2010)

\* margen de los datos numéricos: 20%

### CENTRAL GRANADA

Polígono Industrial Junaril  
c/ Laja - Parcelas 111-112  
18220 - Albolote (GRANADA) ESPAÑA  
TEL: +34 958 46 56 85 · Fax +34 958 46 74 02  
e-mail: kolmer@kolmersa.com  
www.kolmersa.com