501301

Fecha de Alta
18-04-2008
Versión
10 - 28/05/2012

MONTOXYL CLASSIC FONDO

FAMILIA TRATAMIENTOS DE LA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LÍNEA PROTECTORES ALCIDICOS (P. A.)

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Imprimación penetrante para madera de máxima elasticidad. Con hidrófuga. Penetrante, no forma film. Máxima protección en exteriores si se aplica en color.Con insecticida y fungicida.
Nº de inscripción en el registro: 09-80-05600

USOS

Exterior/Interior
Madera
Tratamiento de la madera superficial frente a hongos basidiomicetos y carcoma
Uso ambiental: Exclusivamente por personal especializado
Uso por el público general

PROPIEDADES

- Elasticidad
- Poder de penetración
- Resistencia a los agentes atmosféricos
- Protege de los hongos y bacterias
- Para máxima protección exterior aplicar con color
- Evita el azuleo de la madera y retrasa la putrefacción
- Máxima proteccción al exterior si se aplica sobre Montoxyl Fondo Coloreado
- Tan imprescindible para la madera como los antioxidantes para el hierro
- Resistente en medios marinos y alta montaña
- Buena aplicabilidad
- No Cuartea
- No forma ampollas
- Transpirable al vapor de agua
- Destaca el veteado natural de la madera

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	Transparente
Peso específico	0,84± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen	25± 1
Sólidos en peso	30± 1
VOC	Cat. e/BD 500/400 (2007/2010):400 g/l
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto
Secado tacto	(20ºC HR: 60%): 1-2 h
Repintado	(20ºC HR: 60%): 24 h
Colores	Base:Incoloro 901. Colores de la carta madera. Montomix, Cromiservice.Tintado con Montotinte universal,máx 5%

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos
Maderas nuevas:
1. El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
2. Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 20%.

3. Aplicar sobre maderas sanas, bien desengrasadas, sin polvo y secas.
Maderas viejas
1. Lijar y eliminar posibles restos de cola en los ensamblajes y fallos del mecanizado.
2. Si la madera presenta signos de envejecimiento debe ser previamente lijada y eliminado el polvo mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico.
3. A pistola, el medio de aplicación más recomendado es el Sistema Airless.

Restauración y mantenimiento

Maderas barnizadas o pintadas:
1. Si han sido barnizadas con Lasures tipo Montoxyl Mate o Satinado eliminar productos extraños, eliminar zonas mal adheridas o en mal estado, lijar ligeramente, eliminar el polvo resultante del lijado y proceder como sobre maderas nuevas.
2. Si han sido barnizadas con protectores elásticos elásticos y penetrantes, tipo Montoxyl Ultra, eliminar productos extraños, eliminar zonas mal adheridas o en mal estado, lijar ligeramente, eliminar el polvo resultante del lijado y proceder como sobre maderas nueva
3. Si han sido barnizadas con barnices de poro cerrado como Barniz Sintético Universal Mate, Satinado o Brillante, Barniz Velero, Barniz Alta Montaña o similares, eliminar mediante decapado con Quitamont Universal o mediante medios mecánicos y proceder como sobre maderas nuevas caso de haberse producido ampollas, levantamiento de bordes o grietas. Caso de encontrarse la superficie en buen estado, lijar ligeramente, eliminar el polvo resultante del lijado y proceder como sobre maderas nuevas.
4. Si han sido previamente barnizadas con barnices celulósicos o poliuretanos eliminar mediante decapado con Quitamont Universal (Cód: 3510) o mediante medios mecánicos y proceder como sobre maderas nuevas.
5. Si han sido esmaltadas con esmalte sintético Montosintetic, Marisma, Luxatín o similares, eliminar mediante decapado con Quitamont Universal o mediante medios mecánicos y proceder como sobre maderas nuevas.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

-Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
-Aplicar en forma de suministro.
-No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
-Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.
-No aplicar con humedades relativas superiores al 80%.

Disolvente para dilución y limpieza

1401, 1402, Símil Aguarrás

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	Uso
Rodillo	Uso
Pistola air less	Uso
Pistola air mix	Uso
Pistola aerográfica	Uso
Turbo baja presión	Uso
Inmersión	Uso

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Madera barnizada poro abierto			
MAX		Montoxyl classic fondo	Montoxyl classic fondo
STD			Montoxyl classic fondo
Madera poro cerrado			
MAX	decapar	Montoxyl classic fondo	Montoxyl classic fondo
STD	decapar		Montoxyl classic fondo
Madera nueva vieja int/ext			
MAX	Montoxyl classic fondo (ext color)	Montoxyl classic fondo	Montoxyl classic fondo

STD Montoxyl classic fondo (ext color) Montoxyl classic fondo

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.375 L, 0.75 L, 5 L, 10 L, 20 L