502364

FIJAMONT ACQUA

Fecha de Alta 02-05-2007 Versión

2 - 19/06/2009





Familia PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

Línea FIJADORES Y EMULSIONES (IMPR.)

Descripción y naturaleza

Imprimación fijadora en base acuosa, de máxima penetración en superficies porosas, pintadas o de obra nueva. Antihumedad, máxima adherencia. Evita salitres y veladuras. Endurece y sanea fondos en mal estado.

Usos

Exterior/Interior

Paredes de Ladriyeso u otros materiales tendentes a dejar marcas o manchas al ser pintados, Hormigón, Soportes deleznables, Mortero de cemento

Fijador, promotor de adherencia, regulador de absorción y endurecedor de superficies porosas pintadas con antiguas pinturas a base de Pliolite, Imprimación Universal para pinturas al agua

Propiedades

- Antihumedad
- Poder de penetración
- Endurece y sanea fondos deleznables
- Aplicar fijamont antes y depués del masillado
- Aplicabilidad
- Rápido secado
- Excelente Dureza
- Excelente adherencia

Características Técnicas

Acabado	Transparente
Peso específico	0,97± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen	16± 1
Sólidos en peso	17± 1
VOC	Cat. h/BA 50/30 (2007/2010):0 g/l
Rendimiento aprox. por mano	7-15 m²/L
Secado tacto	(20°C HR: 60%): 10-30 minutos
Repintado	(20°C HR: 60%): 4-6 h
Colores	Incoloro

Preparación del Soporte

Soportes Nuevos

Mortero de cemento, yeso y sus derivados:

- 1. Esperar hasta total fraquado y secado del fondo (30 días mínimo y humedad máxima del 20%).
- 2. Limpiar el soporte de posibles eflorescencias y esperar hasta que estén bien secos.
- 3. Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos
- 4. En superficies excesivamente pulidas lijar para abrir el poro.
- 5. Masillar con plastes en polvo o masillas preparadas, para realizar una correcta elección ver familia 6.
- 6. Se aconseja proceder a la aplicación de Fijamont, antes y después de la colocación de la masilla, sobre todo en el caso de soportes deleznables.
- 7. Tratar con fungicida Montolimp los soportes con moho.

Maderas:

- 1. Caso de desear un tratamiento fungicida aplicar Montoxyl Fondo Incoloro.
- 2. El Fijamont es aplicable cuando el repintado se realice con pinturas al agua o al disolvente y el fungicida haya penetrado

502364

FIJAMONT ACQUA

Fecha de Alta 02-05-2007 Versión

2 - 19/06/2009



totalmente.

Restauración y mantenimiento

- 1. Eliminar totalmente pinturas viejas en mal estado o mal adheridas.
- 2. Matizar pinturas brillantes para asegurar una buena penetración en el substrato.
- 3. Eliminar presencia de productos extraños mediante los procedimientos habituales.
- 4. Dado que es posible un defecto de adherencia entre las manos anteriores, habitualmente desconocidas por el aplicador se recomienda la eliminación de las viejas manos mediante decapado, chorreado u otros medios.
- 5. Masillar con plaste los defectos del soporte (ver familia 6 PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una correcta elección).
- 6. Aplicar antes y después del masillado.

Modo de empleo

Consejos de aplicación

- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar sobre substratos limpios y secos.
- Evitar brillos diluyendo en función de la absorción del soporte. Por ello los datos de dilución dados en el Sistema de aplicación son orientativos.
- Lijar previamente para garantizar una perfecta penetración en el substrato.
- No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 80%.
- Efectuar pruebas antes de proceder al acabado definitivo.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	30-70%
Rodillo	30-70%
Pistola air less	30-100%
Pistola air mix	30-100%
Pistola aerográfica	30-100%
Turbo baja presión	30-100%

Sistema

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado		
Madera					
MAX STD	Fijamont Acqua		Familias 4 ó 5		
Mortero de cemento					
MAX STD	Fijamont Acqua		Familias 1, 2 ó 3		
Antiguas pinturas en mal estado					
MAX STD	Eliminar + Fijamont Acqua		Familias 1, 2 ó 3		
Soporte enmohecido					
MAX STD	Limpiar + Montolimp	Fijamont Acqua	Familias 1, 2 ó 3		
Soportes deleznables					
MAX	Fijamont Acqua		Familias 1, 2 ó 3		

502364

FIJAMONT ACQUA

Fecha de Alta 02-05-2007 Versión

2 - 19/06/2009



STD

Seguridad

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

Nota

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

Formatos

0.75 L, 4 L, 15 L