



CUYO SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD,
MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN
ambikol
ESTA CERTIFICADO SEGUN LAS NORMAS
ISO 9001 E ISO 14001



ESMALTE LACA POLIURETANO KOLMAN



Características

Esmalte al disolvente anticorrosivo fabricado a base de resinas uretanadas especiales.

- Indicado para aplicaciones donde se exija unas altas prestaciones junto con una terminación de gran calidad.



Especificaciones

- Secado primera mano: 45 a 60 minutos.
- Secado para segundas manos: 24 horas.
- Temperatura mínima de aplicación: + 5°C
- Rendimiento: De 8 a 14 m2 por L. y mano, dependiendo del soporte a aplicar.



Modo de empleo

- Remover bien el esmalte y aplicarlo sobre superficies limpias, secas y previamente lijadas. Cuando se trate de superficies metálicas será necesario desengrasar previamente. Para un mayor poder anticorrosivo se puede utilizar una imprimación anticorrosiva bajo la capa de laca.
- Sobre superficies viejas se debe comprobar la adherencia, antes de aplicar la pintura, saneando todas aquellas zonas que no se encuentren en perfectas condiciones.
- Se puede aplicar a brocha, rodillo o equipo de proyección.
- Para aplicaciones a brocha diluir hasta un 5% con disolvente.
- Cuando se aplique a pistola hay que diluir hasta un 10% de disolvente



Principales propiedades

- Anticorrosivo.
- Decoración de gran calidad y acabado sedoso.
- Acabado sedoso brillo y satinado.
- Rápido secado.
- Excelente cubrición.
- Excelente nivelación.
- Muy buen rendimiento.
- Gran resistencia al amarilleamiento.
- Este producto está incluido en el sistema KOLSYSTEM.



Presentación

- Envases de 375, 750 ml. y 4 L.



Características técnicas *

Viscosidad Brookfield LTV, 20°C sp-2 1.5 r.p.m.	4.000 cps
Peso específico	1,29 gr./cc
Finura de molienda (micras) brillo.....	< 10
Rendimiento teórico	14 m2/L
Secado al tacto.....	45 a 60 min.
Secado total	6 horas
Contenido de sólidos en peso.....	67 %
Contenido máx. en COV:.....	490 g/l
Valor límite de la UE del producto (cat.A/i):	500 g/l (2010)

* margen de los datos numéricos: 20%

CENTRAL GRANADA

Polígono Industrial Juncaril
c/ Loio - Parcelas 111-112
18220 - Alboloto (GRANADA) ESPAÑA
TEL: +34 958 46 56 06 - Fax: +34 958 46 74 02
e-mail: kolman@kolmansa.com
www.kolmansa.com

