



ESTA CERTIFICADO SEGUN LAS NORMAS  
ISO 9001 E ISO 14001

6



# FONDO NITRO TAPAPOROS KOLMAN



## Características

Es un fondo nitrocelulósico caracterizado por su gran poder de relleno, rapido secado y facilidad de lijado. Está indicado para el sellado y preparación de superficies de madera en interiores, para su posterior acabado.



## Especificaciones

- SECADO AL TACTO: 10 a 20 minutos.
- SECADO PARA REPINTADO: 2 Horas
- RENDIMIENTO: De 5 a 7 m2 por litro y mano, dependiendo del soporte a aplicar.



## Modo de empleo

- Agitar el fondo perfectamente antes de su utilización.
- Todas las superficies a aplicar deben estar limpias y secas. Se aplicarán dos manos, cómo mínimo, de Fondo Nitro Tapaporos Kolman sobre la madera, diluyendo de un 5% a un 10% con Disolvente Nitro Kolman (Standard o Retardante).
- Sobre superficies barnizadas viejas, se deberá comprobar la adherencia antes de aplicar el fondo, eliminando toda superficie que no esté en perfectas condiciones.
- El producto se puede aplicar a brocha, muñeca o equipo de proyección. Se puede lijar con lija fina o lana de acero.
- Tipos: Transparente y pigmentado blanco



## Principales propiedades

- \* GRAN DUREZA.
- \* GRAN CAPACIDAD DE RELLENO.
- \* FACILIDAD DE LIJADO.
- \* MUY RAPIDO SECADO.
- \* ALTO RENDIMIENTO.
- \* FACIL APLICACION.



## Presentación

- Latas metalicas litografiadas de 375 ML, 750 ML, 4L , 20 L y 200 L.



## Características técnicas \*

Viscosidad Copa Ford N/4, 20°C:..... 65 seg.  
 Peso especifico: .....0,95 gr1cc  
 Rendimiento teórico:..... 7 m2/L.  
 Contenido de sólidos en peso :.....30 %

Secado al tacto: .....10 a 20 min.

Secado total: .....2 horas.

Para uso exclusivo en instalaciones incluidas en el ambito de aplicación del R.D.117/2,003

\* margen de los datos numéricos: 20%

### CENTRAL GRANADA

Pulgano Industrial Juncaril  
 c/ Loja - Parcelas 111-112  
 18220 - Albolote (GRANADA) ESPAÑA  
 TEL: +34 958 46 56 86 - Fax +34 958 46 74 02  
 e-mail: kolman@kolman.com  
 www.kolman.com