

REVESTIMIENTO FORLITE-HYDRO

"REVESTIMIENTO AL HYDROPLIOLITE"

DESCRIPCIÓN

Revestimiento liso, formulado a base de una innovadora resina de la casa: **Trademark of Eliokem**, llamada **HYDROPLIOLITE®**. Destinado específicamente para restauración de fachadas y para la alta decoración, por su textura y buenísima aplicación.

Pintura en base agua de acabado mineral con adherencias sobre superficies difíciles y con baja emisión de VOC, la cual la hace muy respetuosa con el medio ambiente.

Pintura autolimpiable, resistente a la intemperie, ambientes marinos y cambios bruscos de temperatura, 100% transpirable.

Para más información de este producto, consultar catálogo informativo.

- **MARCADO CE DE PRODUCTO**
- **GARANTIZADO 10 AÑOS SEGÚN PRESCRIPCIÓN TÉCNICA**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pintura. Revestimiento liso mate.
- Color: Blanco. "Para colores consultar con fabrica".
- Ligante: Resinas HYDROPLIOLITE® de **Trademark of Eliokem**
- Pigmento. Bióxido de titanio rutilo producido vía cloruro.
- PH entre 8 y 9
- Densidad: 1,54 ± 0.05 Kg. /l.
- Viscosidad (medida en Brookfield RVT, 20 r .p.m., spin 6): 15000- 30000 cp.
- Rendimiento: De 4 a 8 m²/ por litro según soporte.
- Secado: A las 2 horas está seco al tacto.

A las 24 horas ha secado para el repintado.

**** NOTA: No es recomendable utilizar colores oscuros para evitar posibles marcados de repaso.**

OTRAS PROPIEDADES

-Combina las ventajas de una pintura al agua con la adherencia de una pintura al pliolite de disolvente.

-Una vez la película seca, se comporta química y físicamente como la resina al pliolite en base disolvente, asegurando así su alto poder cubriente, durabilidad y retención del color.

- Fácil aplicación en base agua.
- Adherencia sobre superficies difíciles.
- Formulación con baja emisión de VOC, muy respetuosa con el medio ambiente.

USOS RECOMENDADOS

Pintura para exterior e interior.
Ideal para fachadas difíciles.
Recomendado para trabajos de alta decoración y gran durabilidad de la fachada.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

En el caso de **soportes nuevos** o superficies con pintura en buen estado, deben limpiarse de polvo o cualquier otro tipo de suciedad y abrir poro si este no lo tiene. Es recomendable aplicar un fijador al pliolite si el soporte está húmedo o tiene salinidad, si no es así se podrá aplicar directamente sobre los paramentos, que deberán estar exentos de humedad.

De las **superficies con pintura en mal estado** es conveniente una preparación previa de la superficie a pintar.

-Que el soporte esté seco, si no es así aplicar IMPREGNACIÓN Y CURADO DE SUPERFICIES AL PLIOLITE.

-Que no quede pinturas viejas mal adheridas y abrir poro si este no lo tiene.

-La superficie debe estar totalmente limpia.

APLICACIÓN

Agitar bien el producto hasta su perfecta homogeneización.

Para una primera mano se diluirá en un 15-20 % con agua.

La segunda mano repintado a las 12 horas, rebajado a un 10% de agua.

Se aplicará a brocha, rodillo o pistola.

Limpiar los instrumentos de trabajo con agua inmediatamente después de su

uso.

OBSERVACIONES

La pintura debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos de sol.

Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año.

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a 5°C.

La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual.