



PINTURA PISCINAS ACRÍLICA PAPCAE KOLMER



Características

Pintura acrílica al agua indicada para piscinas.
Buen rendimiento y resistencia. Impermeable y de fácil aplicación.
Capa de pintura protegida frente el ataque de moho y verdines.



Especificaciones

- Secado primera mano: 2 horas.
- Secado para segundas manos: mínimo 12 horas.
- Temperatura mínima de aplicación: +5°C
- Temperatura máxima de aplicación: +30°C
- Tiempo mínimo de curado para llenar la piscina: 7 días
- Rendimiento: De 4 a 8 m² por L. y mano, dependiendo del soporte a aplicar.



Modo de empleo

- Es imprescindible que las superficies estén perfectamente limpias, secas y en buen estado de adherencia.
- Una vez conseguida una superficie bien consolidada, aplicar la pintura directamente a brocha o a rodillo, tal como viene en el envase. Si es necesario diluir, añadir de un 5% a un 10% de agua.
- Para segundas manos, se recomienda esperar 12 horas, como mínimo.
- Se puede aplicar sobre cemento, hormigón, piedra artificial y sobre cualquier pintura que esté perfectamente adherida, lijada y con suficiente porosidad para permitir una buena adherencia. • Si se trata de una piscina de cemento de construcción reciente, es importante esperar a que el cemento esté totalmente curado antes de aplicar la pintura, (como mínimo un mes).



Principales propiedades

- No amarillea.
- Buena resistencia.
- Impermeable al agua.
- Buen rendimiento.
- Fácil aplicación.
- No tóxico.
- No inflamable.
- Buena lavabilidad.
- Buena resistencia al envejecimiento.
- Buena elasticidad.
- Se puede aplicar a rodillo o brocha.



Presentación

- Envases de 5 Kg.(Se fabrica en color azul)



Características técnicas

Viscosidad Brookfield LTV, 20°C sp-4		
1.5 r.p.m.	32.000 cps.	
6 r.p.m.	10.500 cps.	
12 r.p.m.	6.500 cps.	
Coeficientes μ 6/1.5		0.32
Coeficientes μ 12/1.5.....		0.20
Estabilidad a 60°C.(7días)		
1.5 r.p.m.:	30.000 cps.	
6 r.p.m.	9.750 cps.	
12 r.p.m.	6.000 cps.	
Variación viscosidad 12 r.p.m.		-7,6 %
Peso específico		1,43 gr./cc
Rendimiento teórico		8 m ² /L.

Lavabilidad aparato s/pvc:>5.000 d.p.
Secado (7días) sin rotura

Contenido de solidos en peso:64%

* margen de los datos numéricos: 20%

CENTRAL GRANADA

Polígono Industrial Juncaril
c/ Loja - Parcelas 111-112
18220 - Albolote (GRANADA) ESPAÑA
TEL: +34 958 46 56 86 - Fax +34 958 46 74 02
e-mail: kolmer@kolmersa.com
www.kolmersa.com