



PINTURA PISCINAS AL CLOROCAUCHO PAPCAE KOLMER



Características

Pintura para piscinas al clorocaucho.
Impermeabilizante, de rápido secado, resistencia y elasticidad.

PAPCAE: Pintura aplicada protegida contra agentes externos.



Especificaciones

- Secado primera mano: 1 a 2 horas.
- Secado para segundas manos: 24 horas.
- Para una mejor adherencia se aconseja esperar 24 horas.
- Tiempo mínimo de curado de la pintura para llenar la piscina: 7 días.
- Rendimiento: De 3 a 7 m² por L. y mano, dependiendo del soporte a aplicar.



Modo de empleo

- Es imprescindible que las superficies estén perfectamente limpias, secas y en buen estado de adherencia. Una vez conseguida una superficie bien consolidada, aplicar dos capas de PINTURA DE PISCINAS CLOROCAUCHO PAPCAE KOLMER, la primera mano diluida con un 5% de DISOLVENTE CLOROCAUCHO KOLMAN o cualquier disolvente especial para clorocaucho.
- Si se trata de una piscina de cemento de construcción reciente, es importante esperar a que el cemento esté totalmente curado antes de aplicar la pintura, (como mínimo un mes).
- Agitar hasta que el producto esté totalmente homogeneizado.
- Se puede aplicar a rodillo o brocha.



Principales propiedades

- Buena resistencia al agua.
- Gran resistencia química.
- Buena adherencia.
- Fácil aplicación.
- Secado rápido.



Presentación

- Envases de 5 Kg. (Se fabrica en color azul)



Características técnicas *

Viscosidad Brookfield LTV, 20°C sp-2 1.5 r.p.m.:	8.500 cps.
Peso específico:	1,41 gr./cc.
Finura de la molienda (micras):	40
Rendimiento teórico:	7 m ² /L.
Contenido de solidos en peso:	64 %

Secado al tacto:1 a 2 horas.

Secado total:6 horas.

* margen de los datos numéricos: 20%

CENTRAL GRANADA

Polygono Industrial Juncaril
c/ Loja - Parcelas 111-112
18220 - Albolote (GRANADA) ESPAÑA
TEL: +34 958 46 56 86 - Fax +34 958 46 74 02
e-mail: kolmer@kolmersa.com
www.kolmersa.com