

# PINTURA PISCINAS AL AGUA

## DESCRIPCIÓN

Pintura plástica semisatinada, especialmente formulada en base a copolímeros acrílicos al agua para el pintado de piscinas.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pintura lisa de acabado semisatinado.
- Color: Azul piscinas.
- PH entre 7 y 10.
- Densidad: 1.25 ± 0.05 Kg. /l.
- Viscosidad (medida en Brookfield RVT, 20 r.p.m., spin 5): 18000 - 13000 cp.
- Rendimiento: 8-10 m<sup>2</sup>/l. a dos manos aprox.
- Secado: A las 4 horas ha secado pudiéndose aplicar la segunda mano.

## OTRAS PROPIEDADES

Buena cubrición, rendimiento y aplicación.  
Gran adherencia al soporte e impermeabilidad total al trasvase de agua.  
Gran resistencia a elevadas presiones de agua.  
Resistencia a los productos químicos utilizados normalmente en el tratamiento del agua de las piscinas.  
Favorece la limpieza y retrasa la formación de hongos y algas.

## USOS RECOMENDADOS

Especialmente formulada para proteger y decorar las superficies de cemento de los vasos de las piscinas.

Se utiliza tanto en piscinas de obra nueva como en piscinas ya pintadas con un producto al agua similar, cuando se busque facilidad de aplicación y de mantenimiento.

## MODO DE EMPLEO

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

#### ***Piscinas Nuevas:***

En una piscina de reciente construcción es aconsejable un primer llenado sin pintar. Al cabo de un mes aproximadamente, vaciarla y dejarla secar durante 2 o 3 días. Si la superficie a pintar es muy lisa o alcalina, lavarla con sulfaman diluido, enjuagarla con agua limpia y proceder a su pintado pasados mínimo 4 días.

#### ***Piscinas Viejas pintadas con pintura de piscinas al agua:***

Eliminar las partes no adheridas de la pintura vieja, así como todo tipo de incrustaciones, algas, mohos, etc, utilizando un cepillo duro o una rasqueta.

Lavar bien toda la superficie con agua y detergente, esperar unas 4 horas y proceder al pintado con el mismo producto anteriormente pintado, es decir, al agua.

#### **APLICACIÓN:**

Agitar bien el producto hasta su perfecta homogeneización.

Diluir el producto con agua limpia, no contaminada.

Para una primera mano se diluirá con un 25 % de agua.

Para la segunda mano se hará con una dilución del 10%.

Se aplicará a pistola, rodillo o brocha.

Limpiar los instrumentos de trabajo con agua, inmediatamente después de su uso.

## OBSERVACIONES

Las superficies a pintar deberán estar limpias y completamente secas antes de proceder a su pintado.

La pintura debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos de sol.

Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año.

No pintar ni con tiempo lluvioso ni a pleno sol; evitar las temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 30°C.

No llenar la piscina hasta pasados mínimo 16 días después de su aplicación.

La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual.

Revisión: 0

Fecha: 29/07/2013