



## SELLADORA TITAN

Interior - Exterior.

Código artículo: 050



### Descripción

Imprimación alquídica blanca de excelente penetración y adherencia, que sella las superficies, evitando rechupados de los acabados. Muy buena brochabilidad y lijado. Muy bajo olor.

### Campos de aplicación

Interiores y exteriores. Adecuada preparación previa al pintado de madera y otras superficies porosas no alcalinas.

### Datos técnicos

**Naturaleza:** Alquídica

**Acabado:** Mate

**Color:** Blanco

**Densidad:** 1,53 - 1,56 Kg/l

**Rendimiento:** 13 - 18 m<sup>2</sup>/l

**Secado a 23°C 60 % HR:** 4 - 6 horas

**Repintado a 23°C 60% HR:** 12

**Métodos de Aplicación:** Brocha y rodillo

**Limpieza de utensilios:** Aguarrás Mineral o Disolvente Sin Olor

**Condiciones de aplicación, HR<80%:** +10 °C - +30 °C

**Punto de Inflamación, Seta Flash copa cerrada:** 45 °C

**Volumen Sólidos:** 57 - 59 %

**COV:** 2.004/42IIA (g) (450/350) Máx. COV's 350 g/l

**Presentación:** 4 l, 750 ml, 375 ml y 125 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

### Modo de empleo

**Recomendaciones generales:** Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y desengrasadas.

**Superficies no preparadas: Madera:** lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resinas y matar cantos vivos. Aplicar 1 mano de **Selladora TITAN**. Lijar y eliminar el polvo. Aplicar una segunda mano de **Selladora TITAN** para conseguir una superficie uniforme, lijando suavemente. Acabar con el esmalte de acabado.

Exteriores: proteger la madera aplicando previamente **Protección Total 3**.

**Superficies porosas no alcalinas (yeso...):** aplicar directamente **Selladora TITAN**, caso de que la superficies sea

pulverulenta, aplicar antes una capa de **Fondo Fijador D13**. Si el acabado ha de ser de color, teñir con **Tinte Universal TITAN**, siendo suficiente en la mayoría de los casos, una sola capa de producto final. Entre las 12 - 24 horas, plastecer con masillas sintéticas los defectos, dejando secar 8 - 12 horas; repasar luego con la misma **Selladora TITAN**. Dejar secar a fondo (24 - 48 horas) antes de aplicar la pintura de acabado.

**Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado:** Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

### Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización 01/2014

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

Pol. Ind. Pratense, c/114, 21-23  
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) T. 934 797 494  
[www.titanlux.es](http://www.titanlux.es)

